

**BÜZÜŞME
SICAKLIĞI**

125°C

**ÇALIŞMA
SICAKLIĞI**

-40°C ila 125°C

- Halojensiz malzeme
- Alev geciktirici özellik
- 10 kV şaft uygulamaları
- Bara boşluğu gereksinimleri azaltır

ÇAPRAZ BAĞLANTILI POLİOLEFİN BARA ÇUBUĞU

Daralma Oranı: 2,5/1

ÜRÜN KODU	DARALMADAN ÖNCE İÇ ÇAP (mm)	DARALMADAN SONRA İÇ ÇAP (mm)	DARALMADAN SONRA DUVAR KALINLIĞI (mm)	MAKARA UZUNLUĞU (m)
SM-25/10PBC	25,0	≤ 10	2.20 ± 0.30	30
SM-30/12PMC	30,0	≤ 12	2.20 ± 0.30	30
SM-40/16PBC	40,0	≤ 16	2.35 ± 0.40	30
SM-50/20PBC	50,0	≤ 20	2.35 ± 0.40	30
SM-65/26PBC	65,0	≤ 26	2.35 ± 0.40	15
SM-75/30PBC	75,0	≤ 30	2.35 ± 0.40	15
SM-85/34PBC	85,0	≤ 34	2.35 ± 0.40	15
SM-100/40PBC	100,0	≤ 40	2.35 ± 0.40	15
SM-120/50PBC	125,0	≤ 50	2.80 ± 0.40	15
SM-150/60PBC	150,0	≤ 60	2.80 ± 0.40	15