


**BÜZÜŞME
SICAKLIĞI**

70°C'de başlar,
125°C'de tamamlanır

**ÇALIŞMA
SICAKLIĞI**

-55°C ila 125°C

- Ultra ince duvar yapısı
- Yüksek esneklik
- Halojensiz malzeme
- Alev geciktirici özellik

SARI VE YEŞİL MAKARON

Daralma Oranı: 2/1

ÖLÇÜ (mm)	SARI	YEŞİL	DARALMADAN ÖNCE (mm)		DARALMADAN SONRA (mm)		MAKARA UZUNLUĞU (m)
			İÇ ÇAP	CİDAR KALINLIĞI	İÇ ÇAP	CİDAR KALINLIĞI	
1,5	SM-1,5S	SM-1,5Y	2.0 ± 0.2	0.20 ± 0.05	≤ 0.85	0.36 ± 0.10	200
2,5	SM-2,5S	SM-2,5Y	3.0 ± 0.2	0.20 ± 0.05	≤ 1.30	0.45 ± 0.10	200
3	SM-3S	SM-3Y	3.5 ± 0.2	0.23 ± 0.05	≤ 1.50	0.45 ± 0.10	200
4,5	SM-4,5S	SM-4,5Y	5.0 ± 0.2	0.28 ± 0.05	≤ 2.30	0.56 ± 0.10	100
5	SM-5S	SM-5Y	5.5 ± 0.2	0.28 ± 0.05	≤ 2.50	0.56 ± 0.10	100
6	SM-6S	SM-6Y	6.5 ± 0.2	0.28 ± 0.05	≤ 3.00	0.56 ± 0.10	100
7	SM-7S	SM-7Y	7.5 ± 0.2	0.30 ± 0.05	≤ 3.50	0.56 ± 0.10	100
9	SM-9S	SM-9Y	9.5 ± 0.2	0.30 ± 0.08	≤ 4.50	0.56 ± 0.10	100
12	SM-12S	SM-12Y	12.5 ± 0.2	0.30 ± 0.08	≤ 6.00	0.56 ± 0.10	100
13	SM-13S	SM-13Y	13.5 ± 0.3	0.35 ± 0.08	≤ 6.50	0.56 ± 0.10	100
16	SM-16S	SM-16Y	16.5 ± 0.4	0.35 ± 0.10	≤ 8.00	0.70 ± 0.10	100
20	SM-20S	SM-20Y	22.0 ± 0.5	0.40 ± 0.10	≤ 10.00	0.83 ± 0.10	100
25	SM-25S	SM-25Y	26.0 ± 0.5	0.45 ± 0.12	≤ 12.50	0.90 ± 0.15	50
30	SM-30S	SM-30Y	31.5 ± 1.0	0.45 ± 0.12	≤ 15.00	1.00 ± 0.15	50
35	SM-35S	SM-35Y	36.5 ± 1.0	0.45 ± 0.12	≤ 17.50	1.00 ± 0.15	50
40	SM-40S	SM-40Y	41.5 ± 1.0	0.50 ± 0.12	≤ 20.00	1.00 ± 0.15	50
50	SM-50S	SM-50Y	≥ 50	0.50 ± 0.15	≤ 25.00	1.10 ± 0.20	25
60	SM-60S	SM-60Y	≥ 60	0.60 ± 0.2	≤ 30.00	1.30 ± 0.20	25
70	SM-70S	SM-70Y	≥ 70	0.60 ± 0.2	≤ 35.00	1.30 ± 0.20	25
80	SM-80S	SM-80Y	≥ 80	0.60 ± 0.2	≤ 40.00	1.46 ± 0.20	25
100	SM-100S	SM-100Y	≥ 100	0.65 ± 0.2	≤ 50.00	1.46 ± 0.20	25
120	SM-120S	SM-120Y	≥ 120	0.70 ± 0.2	≤ 60.00	1.56 ± 0.20	25